MICROCRE 研润光机

HBRV-187.5 布洛维硬度计

产品资料摘要

型号 HBRV-187.5 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
布洛维硬度计适用范围	淬火、表面淬火钢,硬质合金钢,铸铁,有色金属,各种调质及退火钢,硬化薄钢板,也适合较软的金属,表面热处理和化学热处理等.
操作方式	电动
洛氏	HRA,HRB,HRC,HRD,HRE,HRF,HRG,HRH,HRK
布氏	HBW2.5/31.25,HBW2.5/62.5,,HBW5/62.5HBW2.5/187.5
维氏	HV30,HV100
洛氏试验力	588N(60Kg),980N(100Kg),1471N(150Kg)
布氏试验力	306.5N(31.25Kg),612.9N(62.5Kg),1839N(187.5Kg)

参数项目	原站列示数值或说明
维氏试验力	29.2N(30Kg),980.7N(100Kg)
读数方式	表盘
保荷时间	2~60秒可调
试件最大高度	洛氏:170mm;布氏,维氏:100mm
显微镜放大倍率	37.5X,75X
执行标准	GB/T230.2（洛氏),GB/T231.2(布氏),GB/T4340.3 (维氏);JJG112 (洛氏),JJG150(布氏)

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/HBRV-187.5.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。