MICROCRE 研润光机

HBRVS-187.5 数显全布洛维硬度计

产品资料摘要

型号 HBRVS-187.5 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

HBRVS-187.5数显全布洛维硬度计为研润自主研发生产第五代高端产品，采用7寸高清彩色触摸屏控制。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
操作方式	触摸屏
布氏硬度标尺	HBW2.5/15.625、HBW2.5/31.25、HBW2.5/62.5、HBW5/125、HBW2.5/187.5
维氏硬度标尺	HV5、HV10、HV20、HV30、HV50、HV100
洛氏试验力	60Kg、100Kg、150Kg
表面洛氏试验力	15Kg、30Kg、45Kg
布氏试验力	15.625Kg、31.25Kg、62.5Kg、125Kg、187.5Kg
维氏试验力	5Kg、10Kg、20Kg、30Kg、50Kg、100Kg

参数项目	原站列示数值或说明
洛氏硬度测试范围	HRA:20-88、HRB:20-100、HRC:20-70
表面洛氏硬度测试范围	HR15N: 70-94、HR30N:42-86、HR45N:20-77、HR15T: 67-93、HR30T: 29-82
、HR45T	10-72
布氏硬度测试范围	HBW:8HBW-650HBW
维氏硬度测试范围	HV:8HV-3000HV
执行国家标准	GB/T230.1 国家标准，GB/T 230.2 国家标准，GB/T231.1 国家标准，GB/T231.2
试验力保荷时间	机器设定 0-60 秒，最小变动量 1 秒
计算方式	自动计算
放大倍率	25X、50X、100X

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/HBRVS-187.5.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。