MICROCRE 研润光机

金相抛光布/金相抛光织物

产品资料摘要

型号 金相抛光布系列 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

金相抛光织物适用于各种金相试样及仪器、仪表等零件的精密抛光。精抛后能达到光洁度▿8-▿12。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
织物材质	磨料粒度 | 最适合磨料 | 织物材质 | 磨料粒度 | 最适合磨料
尼龙	W7-20 | 金刚石喷雾抛光剂 金刚石悬浮液 金刚石研磨膏 | 植绒 | W1-3 | 氧化铝抛光粉 氧化铬抛光粉
帆布	W5-14 | 金刚石喷雾抛光剂 金刚石悬浮液 金刚石研磨膏 | 呢绒 | W1-3 | 金刚石喷雾抛光剂 金刚石悬浮液 金刚石研磨膏
平绒	W5-10 | 金刚石喷雾抛光剂 金刚石悬浮液 金刚石研磨膏 | 洋绒 | W1-3 | 金刚石喷雾抛光剂 金刚石悬浮液 金刚石研磨膏

参数项目	原站列示数值或说明

参数项目	原站列示数值或说明
呢料	W3-5 | 金刚石喷雾抛光剂 金刚石悬浮液 金刚石研磨膏 | 丝绸 | W0.5-3 | 金刚石喷雾抛光剂 金刚石悬浮液 金刚石研磨膏
丝绒	W3-5 | 金刚石喷雾抛光剂 金刚石悬浮液 金刚石研磨膏 | 精抛绒 | W0.3-3 | 氧化铝抛光粉 氧化铬抛光粉
织物类型	无纺布织物
磨料粒度	3/6/9um金刚石磨料
试样	高硬度及超高硬度试样
抛光用途	软质材料去厚度或超硬材料去划痕
阻尼抛光布	多数材料的终抛,配合0.02~1um二氧化硅或氧化铝抛光液.
合成纤维抛光布	多数材料的精抛和终抛,配合0.3~3.0um的氧化铝或金刚石抛光液.
合成人造丝抛光布	铜,锡,树脂,PCB,SMT,半导体的精抛,配合0.05~3.0um氧化铝抛光液或氧化铝抛光粉.
合成人造丝纤维抛光布	黑色和有色金属,复合材料,聚合物,铸铁,陶瓷,碳化物,PCB等的精抛,配合0.05~3.0um金刚石抛光液或氧化铝抛光液或氧化铝抛光粉.
丝绸抛光布	硬质合金及黑色金属的精抛,配合0.5~6um金刚石抛光液.
普通丝绒(长绒毛化纤材料)	钢铁材料.

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/jinxiangpaoguangbu.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。